

フィルム中の微量不純物の元素分析

近年、クリーン化の要求が高まっている半導体関連製品や電子機器の汚染、環境問題などから、製品や製造工程に用いられるフィルム・テープ・粘着剤などのプラスチック中の微量不純物の元素分析も非常に重要になっています。当社は、多種多様な高分子材料中の微量不純物の元素分析について多くの実績を持っており、信頼性のある分析結果をご提供しています。

分析手法の概略

前処理

金属元素	希ガス、ハロゲン 窒素、酸素、揮発性 元素を除く元素	乾式分解法	試料1~25gを燃やし、 灰分を稀酸5~25mlに 溶解します。	2.5~3.5万円/検体
	希ガス、ハロゲン 窒素、酸素などの 元素を除く元素	マイクロ波分解法	試料0.1gを最適な酸で マイクロ波分解し、 超純水で25~50mlに 定容します。	2.5~3.5万円/検体
	酸分解が困難な 非揮発性元素	アルカリ融解法	試料0.1gを最適な融剤で 溶融させ、稀酸50mlに 定容します。	3.0万円/検体
非金属元素	F, Cl, Br, I, S	燃焼ガス サンプリング	試料10~30mgをAr/O ₂ 気流中で燃やし、 生成ガスを水溶液に バブリングして吸収 させます。	2.0~2.5万円/検体

分析

測定溶液中の定量下限

金属元素	10~100ppb	ICP発光分析 (ICP-AES)	必要な液量は5~10ml/ 1試料・1元素	0.9万円/検体・元素
	10ppt~1ppb	ICP質量分析 (ICP-MS)	必要な液量は5~10ml/ 1試料・1元素	1.8万円/検体・元素
非金属元素	5 ppb	イオンクロマト分析 (IC)	必要な液量は5~10ml/ 1試料	基本(1検体1成分) 2.5万円 追加1成分 1.5万円

総合解析

各種分析結果を総合して、フィルム中の微量不純物の元素分析について解析します。

上記料金は一例です。分析目的により分析手法、料金が異なる場合がありますので、詳細につきましてはお問合せください。

株式会社日東分析センター

大阪府茨木市下穂積1-1-2
TEL 072-623-3381

東京営業所 TEL 03-6631-1658
名古屋営業所 TEL 052-221-9198
大阪営業所 TEL 072-623-3381

URL <http://www.natc.co.jp>
E-mail natc@nitto.co.jp